ABS

Polylac® PA-717C

奇美

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

材料概述

ABS · 高光泽,可镜面镀. 数据来源于公开厂商技术数据表。

本牌号

生产商	奇美
类别	ABS · 高光泽,可镜面镀
典型应用	镀铸汽车装饰件,高光泽外壳

关键性能

流不流动率	13 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	47 MPa
展长模量	2500 MPa
断裂伸长率	30%
缺口冲击(23°C)	25 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	92 °C
光泽度(60°)	97

核心特点

- 高光泽(60° 下 97)
- 适合镜面镀处理
- 良好冲击强度
- 薄壁件高流动

加工条件

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding, chrome plating

典型应用

- 镀铸汽车中网
- 高光泽家电面板
- 卫浴配件
- 玩具和饰品部件

法规与认证

- UL 94 HB
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
莫海龙 — 业务部经理 · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
上海金塑通塑胶有限公司 · 上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

© 2026 上海金塑通塑胶有限公司 · 金塑通参考目录 2026 · jinsutong.com/grades