ABS

Lustran® 252

INEOS Styrolution

编号 #103 · 金塑通参考目录 2026

材料概述

ABS · 高耗,注塑. 数据来源于公开厂商技术数据表。

本牌号

生产商	INEOS Styrolution
类别	ABS · 高耗,注塑
典型应用	高耗汽车内饰,家电

关键性能

流不流动率	5 g/10min
密度	1.06 g/cm³
展长涵包强度	48 MPa
展长模量	2500 MPa
断裂伸长率	20%
缺口冲击(23°C)	18 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	104 °C
维卡软化点	112 °C

核心特点

- 更高 HDT(104°C),耗热
- 良好冲击强度
- 良好尺寸稳定
- 高光泽表面

加工条件

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

典型应用

- 高耗汽车内饰
- 家电外壳
- 办公设备
- 电气外壳

法规与认证

- UL 94 HB
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
莫海龙 — 业务部经理 · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
上海金塑通塑胶有限公司 · 上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

© 2026 上海金塑通塑胶有限公司 · 金塑通参考目录 2026 · jinsutong.com/grades