ABS

Lustran® 548

INEOS Styrolution

编号 #114 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 高耗,自然色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	INEOS Styrolution
Category	ABS · 高耗,自然色
Typical Use	高耗汽车自然色

Key Properties

流不流动率	5 g/10min
密度	1.06 g/cm³
展长涵包强度	47 MPa
展长模量	2500 MPa
断裂伸长率	20%
缺口冲击(23°C)	19 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	102 °C
维卡软化点	110 °C

Key Features

- 高耗(HDT 102°C)
- 自然色(未着色)
- 适合定制着色
- INEOS 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 高耗汽车内饰
- 定制色外壳
- 高端家电
- 办公设备

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades