ABS

Cycolac® 3600

SABIC

编号 #111 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 高耗,透明. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	ABS · 高耗,透明
Typical Use	高耗透明 ABS,适合工业

Key Properties

流不流动率	5 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	48 MPa
展长模量	2500 MPa
断裂伸长率	20%
缺口冲击(23°C)	18 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	102 °C
透光率(2mm)	88%

Key Features

- 高耗透明 ABS
- 88% 透光率 适合透明部件
- 艫好冲击强度
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 透明工业外壳
- 透明盖板和护板
- 透明医疗部件
- 高耗家电

Regulatory & Compliance

- UL 94 HB
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades