ABS

Cycolac® EX39

SABIC

Position #101 • Jinsutong Reference Catalog 2026

Resin Overview

ABS · 防静电,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	ABS · 防静电,黑色
Typical Use	防静电黑色 ABS,适合电子

Key Properties

流不流动率	5 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	44 MPa
展长模量	2400 MPa
缺口冲击(23°C)	22 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
表面电阻	10^6-10^9 Ω
颜色	Black

Key Features

- 防静电(10^6-10^9 欧) 防 ESD 损坏
- 防止静电放电
- 艫好机械强度
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C

模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- ESD 敏感部件包装
- IC 处理车
- 电子部件载体
- 黑色防静电部件

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- IEC 61340 ESD 合规

> ⚠ All data sourced from public manufacturer catalogs.

Contact
Mr. Mo Hailong · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · jinsutong.com/grades