ABS

Cycolac® GP 35AA

SABIC

编号 #117 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 防静电,注塑. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	ABS · 防静电,注塑
Typical Use	防静电 ABS,适合电子部件处理

Key Properties

流不流动率	7 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	45 MPa
展长模量	2400 MPa
断裂伸长率	25%
缺口冲击(23°C)	24 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
表面电阻	10¹-10¶ Ω

Key Features

- 防静电(10⁶-10⁹ 欧) 适合电子
- 防止静电放电损坏
- 艫好机械强度
- 适合 IC 车

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- IC 和电子部件车
- 电子部件处理
- ESD 敏感部件包装
- 半导体处理设备

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- 表面电阻符 IEC 61340

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades