ABS

MAGNUM™ 3325MT

盛禹奥

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 高冲击,低味道. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	盛禹奥
Category	ABS · 高冲击,低味道
Typical Use	食品接触,低味道应用

Key Properties

流不流动率	7 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	46 MPa
展长模量	2400 MPa
断裂伸长率	25%
缺口冲击(23°C)	28 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
味道迁移	Low

Key Features

- 低味道适合食品接触
- 高冲击强度
- FDA 食品接触合规
- 良好加工性

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 食品包装
- 冰箱内部件
- 低味道消费品
- 饮水机外壳

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 181.32
- UL 94 HB
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades