ABS

MAGNUM™ 3404

盛禹奥

编号 #112 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 可镀,高流. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	盛禹奥
Category	ABS · 可镀,高流
Typical Use	镜面镀汽车装饰,高流

Key Properties

流不流动率	12 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	44 MPa
展长模量	2400 MPa
断裂伸长率	25%
缺口冲击(23°C)	24 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	88 °C
镀层绑合力	Excellent

Key Features

- 高流适合薄壁镀
- 优异镀层绑合力
- 适合镜面镀装饰
- Trinseo 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding, plating

Typical Applications

- 镜面镀汽车装饰
- 饰面镀部件
- 高端外壳
- 消费电子镀处理

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades