ABS

MAGNUM™ 3416SLR

盛禹奥

Position #102 • Jinsutong Reference Catalog 2026

Resin Overview

ABS · 低光泽,汽车. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	盛禹奥
Category	ABS · 低光泽,汽车
Typical Use	低光泽黯面汽车内饰

Key Properties

流不流动率	6 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	44 MPa
展长模量	2300 MPa
缺口冲击(23°C)	24 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
光泽度(60°)	60
颜色	Black

Key Features

- 低光泽(60° 下 60)黯面
- 内饰无需涂装
- 艫好冲击强度
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C

模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰装饰
- 仪表台部件
- 门板基材
- 高端黯面内饰

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ All data sourced from public manufacturer catalogs.

Contact
Mr. Mo Hailong · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · jinsutong.com/grades