ABS

MAGNUM™ 3453

盛禹奥

编号 #104 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 高冲击,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	盛禹奥
Category	ABS · 高冲击,黑色
Typical Use	高冲击黑色消费品

Key Properties

流不流动率	7 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	46 MPa
展长模量	2400 MPa
缺口冲击(23°C)	25 kJ/m²
断裂伸长率	25%
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
颜色	Black

Key Features

- 高冲击强度
- 黑色预混
- 适合消费品和 IT
- 盛禹奥品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 黑色消费品
- IT 设备部件
- 家电部件
- 办公设备

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades