ABS

MAGNUM™ 3490SL

盛禹奥

编号 #102 • 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

ABS · 高冲击,汽车. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	盛禹奥
Category	ABS · 高冲击,汽车
Typical Use	高冲击,适合汽车内饰

Key Properties

流不流动率	5 g/10min
密度	1.05 g/cm³
展长涵包强度	44 MPa
展长模量	2300 MPa
缺口冲击(23°C)	28 kJ/m²
断裂伸长率	30%
热变形温度(1.8 MPa)	90 °C
维卡软化点	98 °C

Key Features

- 极高冲击(28 kJ/m²)
- 复杂件艫流
- 高光泽表面
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	210-250 °C

模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰装饰
- 玩具和游戏
- 高端消费品
- 办公设备

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · jinsutong.com/grades