ABS

MAGNUM™ 8391

盛禹奥

编号 #104 · 金塑通参考目录 2026

材料概述

ABS · 高流动,注塑. 数据来源于公开厂商技术数据表。

本牌号

生产商	盛禹奥
类别	ABS · 高流动,注塑
典型应用	薄壁复杂件,高流动应用

关键性能

流不流动率	22 g/10min
密度	1.04 g/cm³
展长涵包强度	42 MPa
展长模量	2200 MPa
断裂伸长率	25%
缺口冲击(23°C)	22 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	88 °C
维卡软化点	95 °C

核心特点

- 极高流动(MFR 22),适合薄壁
- 良好冲击强度
- 适合复杂几何形状
- 宽加工窗口

加工条件

流不温度	210-250 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

典型应用

- 薄壁外壳
- 大型平面板件
- 复杂几何形件
- 高流动消费品

法规与认证

- UL 94 HB
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
莫海龙 — 业务部经理 · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
上海金塑通塑胶有限公司 · 上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

© 2026 上海金塑通塑胶有限公司 · 金塑通参考目录 2026 · jinsutong.com/grades