EAA DOW AMPLIFY GR 202

See datasheet

参考目录 2026 - 升级模板

材料概述(升级模板)

EAA · 乙烯-丙烯酸共聚物 (升级)

本牌号

生产商	See datasheet
类别	EAA · 乙烯-丙烯酸共聚物 (升级)
典型应用	乙烯-丙烯酸共聚物 (升级) 参考牌号

关键性能(8 项)

流不流动率	10 g/10min
密度	0.94 g/cm3
亚甲酸含量	9.0 wt%
展长涵包强度	20 MPa
断裂伸长率	600%
维卡软化点	74 °C
对锡剥离强度	6.5 N/15mm
熔点(DSC)	99 °C

核心特点

- 对锡粘合性高
- 透明度和光泽好
- FDA 食品接触合规
- 拙出涂处理易加工

加工条件

流不温度	280-320 °C
模具温度	N/A

干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, co-extrusion

典型应用

- 锡粘合
- 纸板拙出涂处
- 多层膜粘合层
- 食品包装

法规与认证

- RoHS 合规
- REACH 注册
- 食品接触级可选

> 数据来自公开厂商目录。下单前确认。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) · Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 参考目录 2026 - 升级模板