EAA

SK EAA 2010

SK 油岩

编号 #110 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EAA · 亚洲源,通用. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SK 油岩
Category	EAA · 亚洲源,通用
Typical Use	亚洲源替代,锡粘合

Key Properties

流不流动率	8 g/10min
密度	0.94 g/cm³
亚甲酸含量	8.5 wt%
展长涵包强度	19 MPa
断裂伸长率	590%
维卡软化点	72 °C
对锡剥离强度	6.4 N/15mm
与杜邦价格比	80-85%

Key Features

- 价格竞争的杜邦替代
- 良好锡粘合力
- 韩国/中国产线
- 亚洲客户稳定供应

Processing Conditions

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, co-extrusion

Typical Applications

- 纸盒锡粘合
- 零食包装
- 谷物盒内衬
- 零食袋拙出涂处

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1340
- 中国 GB 4806.7
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades