EAA

SK EAA 2030

SK 油岩

编号 #118 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EAA · 亚洲,连接层. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SK 油岩
Category	EAA · 亚洲,连接层
Typical Use	亚洲源 EAA,适合共拙连接层

Key Properties

流不流动率	11 g/10min
密度	0.94 g/cm³
亚甲酸含量	9.0 wt%
展长涵包强度	19 MPa
断裂伸长率	600%
维卡软化点	72 °C
对 EVOH 剥离强度	>5 N/15mm
对 PA 剥离强度	>4 N/15mm

Key Features

- 价格竞争的亚洲替代杜邦
- 适合 PE/EVOH/PA 连接层
- 亚洲稳定供应
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Co-extrusion, extrusion coating

Typical Applications

- 共拙连接层
- PE/EVOH 多层膜
- PE/PA 多层结构
- 障障包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1340
- 中国 GB 4806.7
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades