EMAA

Escor® ATX320

埃克森美孚

编号 #111 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EMAA · 离聚物前体,VSP. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	埃克森美孚
Category	EMAA · 离聚物前体,VSP
Typical Use	真空贴体包装(VSP)顶膜

Key Properties

流不流动率	5 g/10min
密度	0.94 g/cm³
MAA 含量	9.0 wt%
展长涵包强度	20 MPa
断裂伸长率	600%
维卡软化点	72 °C
落镖冲击(薄膜)	High
FDA 21 CFR 176.170	Compliant

Key Features

- 高熔体强度适合 VSP
- 深拉伸热成型行为
- 离聚物前体(Surlyn 类)
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, thermoforming

Typical Applications

- 生肉 VSP 顶膜
- 奶酪 VSP 顶膜
- 鱼 VSP 顶膜
- 高端 VSP 包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 176.170
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades