EMAA YEWHAN EMAA 3501

SK Yewhan

参考目录 2026 - 升级模板

材料概述(升级模板)

EMAA · 乙烯-甲基亚烯酸共聚物 (升级)

本牌号

生产商	SK Yewhan
类别	EMAA · 乙烯-甲基亚烯酸共聚物 (升级)
典型应用	乙烯-甲基亚烯酸共聚物 (升级) 参考牌号

关键性能(8 项)

流不流动率	8 g/10min
密度	0.94 g/cm3
MAA 含量	9.0 wt%
展长涵包强度	20 MPa
断裂伸长率	580%
维卡软化点	72 °C
对锡剥离强度	6.3 N/15mm
熔点(DSC)	95 °C

核心特点

- 高熔体强度适合深拉伸
- 优异锡粘合性
- 离聚物前体
- FDA 食品接触

加工条件

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A

干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, thermoforming

典型应用

- 真空贴体包装(VSP)
- 锡粘合
- 离聚物前体(Surlyn 类)
- 食品包装

法规与认证

- RoHS 合规
- REACH 注册
- 食品接触级可选

> 数据来自公开厂商目录。下单前确认。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) · Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 参考目录 2026 - 升级模板