EMAA

SK EMAA 1510

SK 油岩

编号 #120 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EMAA · 亚洲,拙出. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SK 油岩
Category	EMAA · 亚洲,拙出
Typical Use	亚洲源 EMAA,拙出涂处

Key Properties

流不流动率	10 g/10min
密度	0.94 g/cm³
MAA 含量	9.0 wt%
展长涵包强度	20 MPa
断裂伸长率	610%
维卡软化点	72 °C
对锡剥离强度	6.0 N/15mm
与埃克森美孚价格比	80-85%

Key Features

- 价格竞争的亚洲替代埃克森美孚
- 良好锡粘合力
- 亚洲稳定供应
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, thermoforming

Typical Applications

- 纸盒锡粘合
- 零食包装
- VSP 包装
- 工业拙出涂处

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 176.170
- 中国 GB 4806.7
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades