EMAA

Sumitomo EMAA 5002

住友化学

编号 #113 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EMAA · 通用,亚洲. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	住友化学
Category	EMAA · 通用,亚洲
Typical Use	亚洲源 EMAA,锡粘合,食品包装

Key Properties

流不流动率	9 g/10min
密度	0.94 g/cm³
MAA 含量	8.5 wt%
展长涵包强度	19 MPa
断裂伸长率	600%
维卡软化点	73 °C
对锡剥离强度	6.2 N/15mm
FDA 21 CFR 176.170	Compliant

Key Features

- 日本住友品质
- 亚洲供应稳定
- FDA 食品接触合规
- 良好锡粘合力

Processing Conditions

流不温度	270-310 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating, co-extrusion

Typical Applications

- 纸盒锡粘合
- 零食包装
- 奶制品盖膜
- 共拙连接层

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 176.170
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades