EVA

Evatane® 33-400

阿克玛

编号 #110 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 33% VA,粘合. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	阿克玛
Category	EVA · 33% VA,粘合
Typical Use	高 VA 适合粘合和发泡

Key Properties

流不流动率	40 g/10min
VA 含量	33 wt%
密度	0.96 g/cm³
熔点(DSC)	64 °C
维卡软化点	40 °C
展长涵包强度	4 MPa
断裂伸长率	850%
硬度(Shore A)	65

Key Features

- 33% VA 高黏粘合剂
- 极高 MFR(40) 快速加工
- 超软适合发泡
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	160-200 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Hot-melt extrusion

Typical Applications

- 热熟胶
- 超软感觉 EVA 发泡
- 低温封
- 包装胶水

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades