EVA

Borecene™ EVA

玻雷克

编号 #104 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 19% VA,发泡. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	玻雷克
Category	EVA · 19% VA,发泡
Typical Use	可交联 EVA 发泡,鞋类

Key Properties

流不流动率	3 g/10min
VA 含量	19 wt%
密度	0.94 g/cm³
熔点(DSC)	85 °C
维卡软化点	60 °C
展长涵包强度	4 MPa
断裂伸长率	700%
交联剂兼容	Peroxide + co-agent

Key Features

- 19% VA 软泡手感
- 低密度轻量发泡
- 高交联效率
- 良好回弹和压缩回弹

Processing Conditions

流不温度	100-130 °C (melt extrusion)
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Foam extrusion with peroxide crosslinker

Typical Applications

- 鞋中底和鞋幢
- EVA 发泡包装
- 运动器材填充
- 瑜伽垫和健身器械

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades