EVA

Elvax® 3120

杜邦(现陶)

编号 #110 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 7.5% VA,热封. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	杜邦(现陶)
Category	EVA · 7.5% VA,热封
Typical Use	包装热封层

Key Properties

流不流动率	12 g/10min
VA 含量	7.5 wt%
密度	0.92 g/cm³
熔点(DSC)	97 °C
维卡软化点	78 °C
断裂展长强度	17 MPa
断裂伸长率	550%
热封起始	100 °C

Key Features

- 低 VA 高熔点
- 艫好热封适合食品包装
- 高透明
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	200-240 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion

Typical Applications

- 热封层
- 盖膜
- 共拙食品包装
- 奶制品包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades