EVA

Elvax® 4260

杜邦(现陶)

编号 #101 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 28% VA,粘合树脂. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	杜邦(现陶)
Category	EVA · 28% VA,粘合树脂
Typical Use	高黏性粘合剂,拙出涂处级

Key Properties

流不流动率	6 g/10min
VA 含量	28 wt%
密度	0.95 g/cm³
熔点(DSC)	70 °C
维卡软化点	48 °C
断裂展长强度	12 MPa
断裂伸长率	750%
对纸粘合力	High

Key Features

- 28% VA 高黏性粘合剂
- 艫好对纸和锡粘合力
- 低 MVR 适合厚涂处
- 杜邦品质

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating

Typical Applications

- 热熟胶
- 拙出涂处
- 纸复合
- 多层结构胶粘剂

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades