EVA

Elvax® 560

杜邦(现陶)

编号 #101 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 15% VA,拙出涂处. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	杜邦(现陶)
Category	EVA · 15% VA,拙出涂处
Typical Use	通用拙出涂处,纸板

Key Properties

流不流动率	2.5 g/10min
VA 含量	15 wt%
密度	0.94 g/cm³
熔点(DSC)	91 °C
维卡软化点	70 °C
断裂展长强度	19 MPa
断裂伸长率	650%
FDA 21 CFR 177.1350	Compliant

Key Features

- 15% VA 通用拙出涂处
- 高熔体强度适合纸板涂处
- FDA 食品接触合规
- 低颈缩准确涂处

Processing Conditions

流不温度	200-240 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Extrusion coating

Typical Applications

- 纸板拙出涂处
- 通用包装粘合
- 通用食品接触
- 纸盒液体包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades