EVA

Escorene™ FL 00018

埃克森美孚

编号 #109 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 18% VA,薄膜. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	埃克森美孚
Category	EVA · 18% VA,薄膜
Typical Use	柔性薄膜包装

Key Properties

流不流动率	0.8 g/10min
VA 含量	18 wt%
密度	0.94 g/cm³
熔点(DSC)	88 °C
断裂展长强度(MD/TD)	25/22 MPa
断裂伸长率(MD/TD)	500/600%
落镖冲击	>600 g
FDA 21 CFR 177.1350	Compliant

Key Features

- 18% VA 适合柔性包装膜
- 低 MFR(0.8)适合拙出
- 艫好透光透明
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion

Typical Applications

- 柔性包装膜
- 工业膜
- 农业膜
- 重型包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades