EVA

Escorene™ Ultra UL 15019CC

埃克森美孚

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 19% VA,高刚性. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	埃克森美孚
Category	EVA · 19% VA,高刚性
Typical Use	高刚性薄膜,冰袋,冰淇食品

Key Properties

流不流动率	15 g/10min
VA 含量	19 wt%
密度	0.94 g/cm³
熔点(DSC)	84 °C
维卡软化点	56 °C
断裂展长强度(MD/TD)	24/22 MPa
展长模量(MD/TD)	120/110 MPa
落镖冲击	>400 g

Key Features

- 19% VA 高刚性
- 适合冰袋和冰淇食品
- 高展长和模量
- 适合吹膜

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion

Typical Applications

- 冰袋膜
- 冰淇食品包装
- 高刚性包装膜
- 农业膜

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades