EVA

Escorene™ Ultra UL 15028CC

埃克森美孚

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 28% VA,薄膜. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	埃克森美孚
Category	EVA · 28% VA,薄膜
Typical Use	高冲击薄膜,冰淇食品包装

Key Properties

流不流动率	15 g/10min
VA 含量	28 wt%
密度	0.95 g/cm³
熔点(DSC)	70 °C
维卡软化点	48 °C
断裂展长强度(MD/TD)	30/25 MPa
断裂伸长率(MD/TD)	500/600%
落镖冲击	>700 g

Key Features

- 28% VA 高冲击薄膜
- 极高落镖冲击(>700g)
- 低温热封性
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion

Typical Applications

- 冰淇食品包装
- 重型工业膜
- 冰袋膜
- 冷链包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades