EVA

EVA VA-600

韩华解策

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 14% VA,薄膜. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	韩华解策
Category	EVA · 14% VA,薄膜
Typical Use	冰淇食品包装,冰袋薄膜

Key Properties

流不流动率	3.5 g/10min
VA 含量	14 wt%
密度	0.93 g/cm³
熔点(DSC)	93 °C
维卡软化点	74 °C
断裂展长强度(MD/TD)	22/20 MPa
断裂伸长率(MD/TD)	500/600%
FDA 21 CFR 177.1350	Compliant

Key Features

- 14% VA 适合薄膜拙出
- 高刚性适合冰袋薄膜
- FDA 食品接触合规
- 亚洲源来自韩国

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion

Typical Applications

- 冰淇食品包装薄膜
- 冰袋薄膜
- 冷链包装
- 通用薄膜

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades