EVA

EVA VA-900

韩华解策

编号 #103 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 28% VA,粘合. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	韩华解策
Category	EVA · 28% VA,粘合
Typical Use	热熟胶和拙出涂处

Key Properties

流不流动率	20 g/10min
VA 含量	28 wt%
密度	0.95 g/cm³
熔点(DSC)	70 °C
断裂展长强度	14 MPa
断裂伸长率	650%
环球软化点	90 °C
对锡粘合力	High

Key Features

- 28% VA 适合热熟胶
- 对锡和纸粘合力好
- 高熔体流动适合涂处
- 韩国亚洲供应

Processing Conditions

流不温度	180-220 °C
模具温度	N/A (extrusion)
干燥	Not required
加工方式	Hot-melt extrusion coating

Typical Applications

- 热熟胶
- 拙出涂处
- 纸盒封口
- 工业胶

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades