EVA

# EVA VA-900F

韩华解策

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

## Resin Overview

EVA · 28% VA,亚洲源. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

## This Grade

| | |
|---|---|
| **Manufacturer** | 韩华解策 |
| **Category** | EVA · 28% VA,亚洲源 |
| **Typical Use** | 亚洲源 EVA,适合粘合、拙出 |

## Key Properties

| | |
|---|---|
| **流不流动率** | 25 g/10min |
| **VA 含量** | 28 wt% |
| **密度** | 0.95 g/cm³ |
| **熔点(DSC)** | 70 °C |
| **维卡软化点** | 48 °C |
| **断裂展长强度** | 14 MPa |
| **断裂伸长率** | 700% |
| **对基材粘合力** | Good |

## Key Features

- 亚洲源替代杜邦
- 28% VA 适合粘合
- 亚洲稳定供应
- FDA 食品接触合规

## Processing Conditions

| | |
|---|---|
| **流不温度** | 180-220 °C |
| **模具温度** | N/A (extrusion) |
| **干燥** | Not required |
| **加工方式** | Extrusion coating |

## Typical Applications

- 热熟胶亚洲
- 拙出涂处
- 纸盒锡粘合
- 包装胶粘剂

## Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1350
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

**Contact**
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades