EVA

EVA VS-410

韩华解策

编号 #103 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

EVA · 18% VA,亚洲光伏. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	韩华解策
Category	EVA · 18% VA,亚洲光伏
Typical Use	光伏封装,亚洲供应

Key Properties

流不流动率	20 g/10min
VA 含量	18 wt%
密度	0.94 g/cm³
熔点(DSC)	88 °C
维卡软化点	62 °C
断裂展长强度	19 MPa
断裂伸长率	600%
透光率	>90%

Key Features

- 亚洲源 EVA 适合光伏
- 韩国/中国稳定供应
- 良好交联性能
- TUV 认证

Processing Conditions

流不温度	70-90 °C (film melt)
模具温度	145-155 °C (lamination)
干燥	Not required
加工方式	Blown film extrusion, vacuum lamination

Typical Applications

- 光伏组件封装
- 光伏背板粘接
- BIPV 薄膜
- 亚洲光伏供应

Regulatory & Compliance

- TUV 莱茵认证
- UL 1703 认证
- IEC 61215 合规
- RoHS

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades