EVA LUPOLEN EVA 28400

LyondellBasell

参考目录 2026 - 升级模板

材料概述(升级模板)

EVA · 乙烯-醇酸乙烯酸酯共聚物 (升级)

本牌号

生产商	LyondellBasell
类别	EVA · 乙烯-醇酸乙烯酸酯共聚物 (升级)
典型应用	乙烯-醇酸乙烯酸酯共聚物 (升级) 参考牌号

关键性能(8 项)

流不流动率	8 g/10min
VA 含量	18 wt%
密度	0.94 g/cm3
熔点(DSC)	88 °C
维卡软化点	64 °C
断裂展长强度	20 MPa
断裂伸长率	650%
硬度(Shore A)	85

核心特点

- 柔韧与韧性好
- 低温热封性
- 对基材粘合好
- FDA 食品接触

加工条件

流不温度	180-240 °C
模具温度	N/A

干燥	Not required
加工方式	Film extrusion, extrusion coating

典型应用

- 柔性包装膜
- 光伏封装
- 热熟胶
- 发泡产品

法规与认证

- RoHS 合规
- REACH 注册
- 食品接触级可选

> 数据来自公开厂商目录。下单前确认。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) · Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 参考目录 2026 - 升级模板