# PA66 ASAHI KASEI LEONA 1300S

See datasheet

参考目录 2026 - 升级模板

## 材料概述(升级模板)

PA66 · 聚酰胺 66 (升级)

## 本牌号

| | |
|---|---|
| **生产商** | See datasheet |
| **类别** | PA66 · 聚酰胺 66 (升级) |
| **典型应用** | 聚酰胺 66 (升级) 参考牌号 |

## 关键性能(8 项)

| | |
|---|---|
| **密度** | 1.14 g/cm3 |
| **流不体积率** | 50 cm3/10min |
| **熔点(DSC)** | 262 °C |
| **展长涵包强度** | 80 MPa |
| **展长模量** | 3000 MPa |
| **断裂伸长率** | 30% |
| **热变形温度(0.45 MPa)** | 200 °C |
| **饱和吸湿** | 8.5% |

## 核心特点

- 高强度高刚性
- 良好耐化学性
- 热稳定适合汽车
- 宽加工窗口

## 加工条件

| | |
|---|---|
| **流不温度** | 280-300 °C |
| **模具温度** | 70-100 °C |

| | |
|---|---|
| **干燥** | 4 h @ 80 °C in desiccant dryer |
| **加工方式** | Injection molding |

## 典型应用

- 汽车结构件
- 工业机械
- 电气连接器
- 消费品

## 法规与认证

- RoHS 合规
- REACH 注册
- 食品接触级可选

> 数据来自公开厂商目录。下单前确认。

**Contact**
Mr. Mo Hailong (莫海龙) · Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 参考目录 2026 - 升级模板