Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

Crastin®热塑性聚酯的共性包括良好的机械性能和物理性能比如刚性和韧性、耐热、耐摩擦和耐磨耗、优异的表面性能和良好的着色性能。Crastin®热塑性聚酯具有优异的电绝缘特性，可制备耐高电弧规格。许多阻燃规格获得UL认证（V-0)。Crastin®热塑性聚酯通常具有很高的耐化学和耐热老化性能。 Crastin®热塑性聚酯良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用，我们建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂24kJ/g）.废弃处理需遵守当地法规。
Crastin®热塑性聚酯通常应用于有苛刻要求的电子电气、汽车、机械工程、化学、家用电气和运动器材领域。

Crastin® HR5330HF NC010是一种30% 玻纤增强, 耐水解, PBT

产品信息

树脂鉴别	PBT-I-GF30	ISO 1043
制品标识码	>PBT-I-GF30<	ISO 11469

流变性能

熔体体积流动速度	8	cm^3/10min	ISO 1133
温度	250	°C	
负荷	2.16	kg	
粘数	95	cm^3/g	ISO 307, 1628
固有粘度	0.8		ISO 307, 1628
模塑收缩率, 平行	0.3	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.0	%	ISO 294-4, 2577
模塑后收缩率, 垂直, 48h, 80°C	0.2	%	ISO 294-4
模塑后收缩率, 平行, 48h, 80°C	0.05	%	ISO 294-4
流动长度	350	mm	
流动长度 - 压力	80	MPa	
流动长度 - 宽厚比	2	mm	

机械性能

拉伸模量	8500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸断裂应力, 5mm/min	125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率, 5mm/min	3.2	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7500	MPa	ISO 178
弯曲强度	200	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度, 23°C	70	kJ/m^2	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, 23°C	13	kJ/m^2	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	11.5	kJ/m^2	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	14	kJ/m^2	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度, -40°C	11.0	kJ/m^2	ISO 180/1A
悬臂梁无缺口冲击强度, 23°C	65	kJ/m^2	ISO 180/1U
泊松比	0.34[A]		

[A]: Assessed

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

热性能

熔融温度, 10°C/min	225	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	65	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.8 MPa	207	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	221	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	215	°C	ISO 306
线性热膨胀系数, 平行，-40-23°C	23	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	145[1]	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直，-40-23°C	95	E-6/K	ISO 11359-1/-2
熔体导热系数	0.28	W/(m K)	ISO 22007-2
熔体比热容	1730	J/(kg K)	ISO 22007-4

[1]: 23°C to 150°C

阻燃性能

1.5mm名义厚度时的阻燃性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的阻燃性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.75	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	yes		UL 94
氧指数	19	%	ISO 4589-1/-2
灼热丝可燃指数, 3.0mm	750	°C	IEC 60695-2-12
FMVSS Class	B		ISO 3795 (FMVSS 302)
燃烧速率, 厚度：1毫米	31	mm/min	ISO 3795 (FMVSS 302)

电性能

相对介电常数, 100Hz	4.4		IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	4.1		IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	25	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	200	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	>1E13	Ohm.m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	44	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	450		IEC 60112
介电强度, 短期, 1mm	31	kV/mm	IEC 60243-1
介电强度, 短期, 2mm	19	kV/mm	IEC 60243-1

其它性能

吸湿率, 2mm	0.15	%	类似ISO 62
吸水率, 2mm	0.35	%	类似ISO 62
密度	1500	kg/m³	ISO 1183
熔体密度	1290	kg/m³	

注塑

建议干燥	是	
干燥温度	120	°C
干燥时间，除湿干燥机	2 - 4	h
加工前水分含量	≤ 0.04	%

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

最优熔体温度	250	°C
最低熔体温度***	240	°C
最高熔体温度	260	°C
最优模具温度	80	°C
最低模具温度	60	°C
最高模具温度	130	°C
保压范围	≥ 60	MPa
保压时间	3	s/mm
保压时间 (h表示部件的最大壁厚mm)	h^2+2	s
背压	尽可能低	MPa
顶出温度	168	°C

汽车

OEM	STANDARD	ADDITIONAL INFORMATION
Bosch	N28 BN07-GF019	
General Motors	GMW16459P-PBT-GF30W	
Hyundai	MS941-03 Type F-5 AH	
Stellantis	MS.90181 / PBT.GF30.7000T.7C.HS.HF.HR	CPN4615 NATURAL
Stellantis - Chrysler	MS.50103 / CPN-4615	Natural

特性

加工方法	注塑
添加剂	脱模助剂
特殊性能	耐水解

其他信息


注塑

Use of hot-runners is possible with Crastin® HR resins.
However we do not recommend temperature settings above 270°C
and residence times at 265°C should be below 10 minutes.
In case of longer residence times using hot-runners, for example after a shut-down,
the complete system must be purged with glass reinforced Crastin® (type SK602/605) before starting up again.
For successful processing of Crastin® HR with hot-runners, care should be taken to maintain a uniform temperature, avoid hot-spots and long residence times.

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN


粘度 - 剪切速度



Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN


剪切应力 - 剪切速度



Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN


动态剪切模量 - 温度



Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

应力 - 应变




Revised: 2026-08-12 Source: Celanese Materials Database

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

正割模量 - 应变




Revised: 2026-08-12 Source: Celanese Materials Database

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

拉伸模量 - 温度



Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

耐化学性

酸类

- ✔ 醋酸 (5g/100g), 23°C
- ✔ 柠檬酸溶液 (10g/100g), 23°C
- ✔ 乳酸 (10g/100g), 23°C
- ✘ 盐酸 (36g/100g), 23°C
- ✘ 硝酸 (40g/100g), 23°C
- ✘ 硫酸 (38g/100g), 23°C
- ✘ 硫酸 (5g/100g), 23°C
- ✘ 铬酸溶液 (40g/100g), 23°C

碱类

- ✘ 氢氧化钠溶液 (35g/100g), 23°C
- ✔ 氢氧化钠溶液 (1g/100g), 23°C
- ✔ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g), 23°C

醇类

- ✔ 异丙醇, 23°C
- ✔ 甲醇, 23°C
- ✔ 乙醇, 23°C

碳氢化合物

- ✔ n-乙烷, 23°C
- ✔ 甲苯, 23°C
- ✔ 异辛烷, 23°C

酮类

- ✔ 丙酮, 23°C

醚类

- ✔ (二)乙醚, 23°C

矿物油

- ✔ SAE 10W40号多效润滑油, 23°C
- ✘ SAE 10W40号多效润滑油, 130°C
- ✘ SAE 89/90号变速箱润滑油, 130°C
- ✔ 绝缘油, 23°C

标准燃油

- ✘ ISO 1817 燃油1号, 60°C
- ✘ ISO 1817 燃油2号, 60°C
- ✘ ISO 1817 燃油3号, 60°C
- ✘ ISO 1817 燃油4号, 60°C
- ✔ 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油), 23°C
- ✔ 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油), 23°C
- ✔ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), 23°C
- ✔ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), 90°C
- ✘ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), >90°C

盐溶液

- ✔ 氯化钠溶液(10g/100g) , 23°C
- ✔ 次氯化钠溶液 (10g/100g), 23°C

Crastin® HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

- ✔ 碳酸钠溶液 (20g/100g) , 23°C
- ✔ 碳酸钠溶液 (2g/100g), 23°C
- ✔ 氯化锌溶液 (50g/100g), 23°C

其它

- ✔ 乙酸乙酯, 23°C
- ✘ 过氧化氢, 23°C
- ✘ DOT4号刹车油, 130°C
- ✘ 乙二醇水溶液 (50g/100g), 108°C
- ✔ 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液, 23°C
- ✔ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g), 23°C
- ✔ 水, 23°C
- ✘ 去离子水, 90°C
- ✔ 酚溶液(5g/100g), 23°C

Symbols used:

✔ possibly resistant
Defined as: Supplier has sufficient indication that contact with chemical can be potentially accepted under the intended use conditions and expected service life. Criteria for assessment have to be indicated (e.g. surface aspect, volume change, property change).

✘ not recommended - see explanation
Defined as: Not recommended for general use. However, short-term exposure under certain restricted conditions could be acceptable (e.g. fast cleaning with thorough rinsing, spills, wiping, vapor exposure).

Revised: 2026-08-12 Source: Celanese Materials Database

用户须知： 所示数值基于实验室试样测试，代表本色材料标准属性范围内的数据。这些数值本身并不能作为任何部件设计的充分依据，且不旨在用于确定最大值、最小值或规格值范围。着色剂或其他添加剂可能会导致数据值的显著变化。模塑部件的性能会受到多种因素的影响，包括但不限于材料选择、添加剂、部件设计、加工条件和环境暴露。除了那些明确标识为医用级的产品（包括 MT® 产品标识或其他标识），塞拉尼斯的产品不旨在用于医疗或牙科植入。无论产品名称如何，确定特定材料和部件设计是否适用于用户所拟的任何用途以及使用方式是用户自身的责任，用户必须保证后续加工的材料满足其特定产品或用途的需要。据我们所知，本出版物中包含的信息是准确的；但是，我们对此处信息的准确性和完整性不承担任何责任。本出版物中包含的信息不应被视为对我们产品特定性能的承诺或保证。用户应自行负责调查使用本出版物中提及的材料是否侵犯了任何现有专利。此外，考虑到可能产生的不良影响，有必要将人类与许多材料的接触降至最低实际限度。对于本出版物中提到的任何危害，我们既不建议也不保证这些危害是唯一存在的危害。我们建议，打算依赖本出版物中的任何建议或使用本出版物中提及的任何设备、加工技术或材料的人，应确信他们能够满足所有适用的安全和健康标准。我们强烈建议用户在处理每种材料时，都要寻求并遵守制造商的最新说明，并且只委托受过适当培训的人员来处理这些材料。请拨打所列电话号码，了解更多技术信息。在尝试处理我们的产品之前，请致电客户服务部索取相应的材料安全数据表 (MSDS)。
(Copyright) 2026 塞拉尼斯或其附属公司。保留所有权利。
除非另有说明，Celanese®、注册的 C-ball 设计和本文中标有 ®、TM、SM 的所有其他商标均为 Celanese 或其附属公司的商标。