PC

Lexan® 925AU

SABIC

编号 #104 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PC · UV 稳定,户外. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	PC · UV 稳定,户外
Typical Use	户外外壳,汽车灯具,温室

Key Properties

流不体积率	12 cm^3/10min
密度	1.20 g/cm^3
展长涵包强度	65 MPa
展长模量	2350 MPa
缺口冲击(23°C)	75 kJ/m^2
热变形温度(1.8 MPa)	130 °C
UV 老化(2000h)	No significant yellowing
透光率(2mm)	89%

Key Features

- UV 稳定适合户外使用
- 高透明适合镜片应用
- 良好冲击强度
- 耐老化适合户外外壳

Processing Conditions

流不温度	280-320 °C
模具温度	80-110 °C
干燥	4 h @ 120 °C in desiccant dryer
加工方式	Injection molding, extrusion

Typical Applications

- 户外外壳
- 汽车前大灯镜片
- 温室板材
- 标牌和展示

Regulatory & Compliance

- UL 94 V-2
- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades