PC+ABS

Bayblend® T65 PG

科思创

编号 #102 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PC+ABS · 通用,注塑. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	科思创
Category	PC+ABS · 通用,注塑
Typical Use	通用,汽车,IT 设备

Key Properties

流不流动率	10 g/10min
密度	1.14 g/cm³
展长涵包强度	52 MPa
展长模量	2300 MPa
断裂伸长率	70%
缺口冲击(23°C)	55 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	105 °C
维卡软化点	115 °C

Key Features

- 通用 PC+ABS
- 良好冲击强度
- 复杂件良好加工
- 宽加工窗口

Processing Conditions

流不温度	260-290 °C
模具温度	70-90 °C
干燥	4 h @ 100 °C in desiccant dryer
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰
- IT 设备
- 消费电子
- 办公设备

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades