PC+ABS

Cycoloy® CYC17 BG

SABIC

编号 #109 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PC+ABS · 高耗,米色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	PC+ABS · 高耗,米色
Typical Use	高耗汽车内饰,米色

Key Properties

流不体积率	10 g/10min
密度	1.16 g/cm³
展长涵包强度	55 MPa
展长模量	2500 MPa
断裂伸长率	50%
缺口冲击(23°C)	48 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	110 °C
颜色	Beige

Key Features

- 高耗(HDT 110°C) 适合汽车
- 内饰米色预着色
- 艫好冲击强度
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	250-280 °C
模具温度	60-80 °C
干燥	4 h @ 100 °C in desiccant dryer
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰装饰
- 仪表台部件(米色)
- 高端米色内饰
- 高耗米色应用

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades