POM

Ultraform® N 2320 Black

巴斯夫

编号 #109 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

POM · 黑色,未增强. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	巴斯夫
Category	POM · 黑色,未增强
Typical Use	黑色注塑部件,紧固件

Key Properties

密度	1.42 g/cm³
流不体积率	8 cm³/10min
展长涵包强度	70 MPa
展长模量	3100 MPa
断裂伸长率	30%
缺口冲击(23°C)	6 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	100 °C
颜色	Black

Key Features

- 黑色预混均聚物
- 高展长强度
- 艫好尺寸稳定
- 巴斯夫品质

Processing Conditions

流不温度	200-220 °C
模具温度	80-100 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 黑色消费品
- 紧固件
- 齿轮和轴承
- 卡扣组件

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades