POM

Ultraform® W 2320 003 Black

巴斯夫

编号 #117 • 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

POM · 黑色,UV 稳定. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	巴斯夫
Category	POM · 黑色,UV 稳定
Typical Use	UV 稳定黑色 POM,适合户外

Key Properties

密度	1.42 g/cm³
流不体积率	12 cm³/10min
展长涵包强度	65 MPa
展长模量	2800 MPa
断裂伸长率	30%
缺口冲击(23°C)	6 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	95 °C
颜色	Black

Key Features

- UV 稳定,适合户外使用
- 黑色预混
- 艫好冲击强度
- 巴斯夫品质

Processing Conditions

流不温度	200-220 °C

模具温度	80-100 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 户外汽车部件
- 黑色耐老化部件
- 工业设备
- 高端消费品

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · jinsutong.com/grades