POM

Ultraform® W 2320 UV

巴斯夫

编号 #109 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

POM · UV 稳定,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	巴斯夫
Category	POM · UV 稳定,黑色
Typical Use	户外应用,汽车外部

Key Properties

密度	1.42 g/cm³
流不体积率	10 cm³/10min
展长涵包强度	65 MPa
展长模量	2800 MPa
断裂伸长率	30%
缺口冲击(23°C)	6 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	95 °C
颜色	Black

Key Features

- UV 稳定适合户外使用
- 良好耐老化
- 高冲击强度
- 适合汽车外部

Processing Conditions

流不温度	200-220 °C
模具温度	80-100 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 户外外壳
- 汽车外部装饰件
- 窗户调节器部件
- 门手柄机械

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades