PP

Borstar® HC915CF

玻雷克

编号 #108 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PP · 高结晶性,无规. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	玻雷克
Category	PP · 高结晶性,无规
Typical Use	透明容器无规 PP,家用

Key Properties

流不流动率	15 g/10min
密度	0.90 g/cm³
展长涵包强度	29 MPa
展长模量	1150 MPa
断裂伸长率	60%
热变形温度(0.45 MPa)	88 °C
维卡软化点	128 °C
雾度(1mm)	< 6%

Key Features

- 高透明无规共聚物
- 适合透明容器
- 良好冲击强度
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	200-240 °C
模具温度	30-50 °C
干燥	Not required
加工方式	Injection molding, ISBM

Typical Applications

- 透明食品容器
- 家用品容器
- 医疗包装
- 制药包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1520
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades