PP

Achieve™ 6936G1 Black

埃克森美孚

编号 #116 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PP · 均聚物,黑色,注塑. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	埃克森美孚
Category	PP · 均聚物,黑色,注塑
Typical Use	黑色均聚物 PP 适合注塑,汽车

Key Properties

流不流动率	12 g/10min
密度	0.90 g/cm³
展长涵包强度	36 MPa
展长模量	1550 MPa
断裂伸长率	50%
热变形温度(0.45 MPa)	110 °C
维卡软化点	152 °C
颜色	Black

Key Features

- 黑色预混
- 成核快成型
- 高刚适合汽车
- FDA 食品接触合规

Processing Conditions

流不温度	200-240 °C
模具温度	30-60 °C
干燥	Not required
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 黑色汽车部件
- 薄壁容器
- 瓶盖
- 高端黑色消费品

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1520
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades