PP

Achieve™ 6936G1

埃克森美孚

编号 #105 · 金塑通参考目录 2026

材料概述

PP · 均聚物,高刚性. 数据来源于公开厂商技术数据表。

本牌号

生产商	埃克森美孚
类别	PP · 均聚物,高刚性
典型应用	注塑,瓶盖,刚性包装

关键性能

流不流动率	12 g/10min
密度	0.90 g/cm³
展长涵包强度	36 MPa
展长模量	1550 MPa
断裂伸长率	50%
热变形温度(0.45 MPa)	110 °C
维卡软化点	152 °C
弯曲模量	1500 MPa

核心特点

- 高刚性均聚物 PP
- 成核剂配方,快成型周期
- 良好尺寸稳定
- FDA 食品接触合规

加工条件

流不温度	200-240 °C
模具温度	30-60 °C
干燥	Not required (predry 1 h @ 80°C recommended)
加工方式	Injection molding

典型应用

- 薄壁瓶盖
- 刚性包装容器
- 消费品
- 玩具和家居用品

法规与认证

- FDA 21 CFR 177.1520
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
莫海龙 — 业务部经理 · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
上海金塑通塑胶有限公司 · 上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

© 2026 上海金塑通塑胶有限公司 · 金塑通参考目录 2026 · jinsutong.com/grades