PP

Moplen® EP1X34F

利安德巴赫尔

编号 #115 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PP · 冲击共聚物,拙出. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	利安德巴赫尔
Category	PP · 冲击共聚物,拙出
Typical Use	冲击 PP 适合拙出,汽车

Key Properties

流不流动率	0.8 g/10min
密度	0.90 g/cm³
展长涵包强度	28 MPa
展长模量	1300 MPa
断裂伸长率	500%
缺口冲击(23°C)	50 kJ/m²
热变形温度(0.45 MPa)	95 °C
颜色	Natural

Key Features

- 冲击共聚物 PP
- 低 MFR(0.8)适合拙出
- 高冲击强度
- 适合板材和薄膜

Processing Conditions

流不温度	200-240 °C
模具温度	30-60 °C
干燥	Not required
加工方式	Sheet extrusion, blow molding

Typical Applications

- 板材拙出
- 改性薄膜
- 汽车底盖
- 工业包装

Regulatory & Compliance

- FDA 21 CFR 177.1520
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades