PP

Moplen® RF366HK

利安德巴赫尔

编号 #106 · 金塑通参考目录 2026

材料概述

PP · 无规共聚物,高透明. 数据来源于公开厂商技术数据表。

本牌号

生产商	利安德巴赫尔
类别	PP · 无规共聚物,高透明
典型应用	透明包装,食品容器,医疗

关键性能

流不流动率	18 g/10min
密度	0.90 g/cm³
展长涵包强度	28 MPa
展长模量	1100 MPa
断裂伸长率	60%
热变形温度(0.45 MPa)	85 °C
维卡软化点	122 °C
雾度(1mm)	< 6%

核心特点

- 高透明无规共聚物 PP
- 透明适合透明包装
- 低温热封性
- 可在 PP 回收流中回收

加工条件

流不温度	200-240 °C
模具温度	30-50 °C
干燥	Not required (predry 1 h @ 80°C recommended)
加工方式	Injection molding, ISBM

典型应用

- 透明食品容器
- 透明包装
- 医疗器械外壳
- 化妆品容器

法规与认证

- FDA 21 CFR 177.1520
- EU 10/2011
- RoHS 合规

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
莫海龙 — 业务部经理 · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
上海金塑通塑胶有限公司 · 上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

© 2026 上海金塑通塑胶有限公司 · 金塑通参考目录 2026 · jinsutong.com/grades