PP

STAMAX™ 15T40

SABIC

编号 #105 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PP · 15% 玻纤,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	PP · 15% 玻纤,黑色
Typical Use	汽车结枏,金属替代

Key Properties

流不流动率	7 g/10min
密度	1.04 g/cm³
断裂展长强度	60 MPa
展长模量	3500 MPa
断裂伸长率	4%
热变形温度(1.8 MPa)	145 °C
弯曲模量	3200 MPa
颜色	Black

Key Features

- 15% 玻纤中等刚性
- 黑色预混
- 较高 HDT(145°C)
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	220-260 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰装饰
- 仪表台载体
- 高端消费品
- 金属替代

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades