PP

STAMAX™ 20YM243

SABIC

编号 #105 · 金塑通参考目录 2026

Resin Overview

PP · 20% 玻纤,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	SABIC
Category	PP · 20% 玻纤,黑色
Typical Use	汽车结枏,中等刚性

Key Properties

流不流动率	6 g/10min
密度	1.05 g/cm³
断裂展长强度	70 MPa
展长模量	4500 MPa
断裂伸长率	3.5%
热变形温度(1.8 MPa)	150 °C
弯曲模量	4000 MPa
颜色	Black

Key Features

- 20% 玻纤中等刚性
- 黑色预混
- 适合汽车内饰
- SABIC 品质

Processing Conditions

流不温度	220-260 °C
模具温度	40-80 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 汽车内饰结枏
- 中控台载体
- 仪表台支架
- 高端结枏部件

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ 所有数据来源于公开厂商目录。

Contact
Mr. Mo Hailong (莫海龙) — Business Manager · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com
Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · 1st Building, 5601 Yanqian Road, Fengxian District, Shanghai

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · Jinsutong Reference Catalog 2026 · jinsutong.com/grades