Celanese
The chemistry inside innovation™

Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN

Zytel® RS LC3060 NC010 is an unreinforced, medium viscosity, biobased polyamide 610 resin containing a minimum of 60% renewably sourced ingredients by weight, developed for extrusion applications.

产品信息

树脂鉴别	PA610		ISO 1043
制品标识码	>PA610<		ISO 11469
ISO名称	ISO 16396-PA610,,M1G1N,S14-020		

流变性能

	dry/cond.		
粘数	150[1]/*	cm^3/g	ISO 307, 1628
固有粘度	1.33		ISO 307, 1628
模塑收缩率, 平行	1.4/-	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.5/-	%	ISO 294-4, 2577

[1]: Sulfuric acid 96%

机械性能

	dry/cond.		
拉伸模量	2000/1200	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸屈服应力, 50mm/min	64/52	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率, 50mm/min	5/30	%	ISO 527-1/-2
拉伸断裂应力, 50mm/min	62/-	MPa	ISO 527-1/-2
断裂标称应变	>50/>50	%	ISO 527-1/-2
断裂伸长率, 50mm/min	230/-	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	1900/1100	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度, 23°C	8/-	kJ/m^2	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -40°C	7/-	kJ/m^2	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	5/20	kJ/m^2	ISO 180/1A
洛氏硬度, M	75/60		ISO 2039-2
耐磨性	5.5/*	mm^3	ISO 4649

Tribological properties

	dry/cond.		
静态摩擦系数, 钢	-/0.23		ISO 8295
滑动摩擦系数, 1h, 钢	-/0.31		ASTM 1894

热性能

	dry/cond.		
熔融温度, 10°C/min	223/*	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	60/50	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.8 MPa	55/*	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	155/*	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	90/*	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	150/*	E-6/K	ISO 11359-1/-2

Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN

阻燃性能

	dry/cond.		
1.5mm名义厚度时的阻燃性	HB/*	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5/*	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的阻燃性	HB/*	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3/*	mm	IEC 60695-11-10
氧指数	24/*	%	ISO 4589-1/-2
FMVSS Class	B		ISO 3795 (FMVSS 302)
燃烧速率, 厚度：1毫米	<80	mm/min	ISO 3795 (FMVSS 302)

电性能

	dry/cond.		
相对介电常数, 100Hz	3.9/-		IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	3.3/-		IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	400/-	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	300/-	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13/1E9	Ohm.m	IEC 62631-3-1
相对漏电起痕指数	600/600		IEC 60112
相对介电常数, 1 GHz	2.8/-		ASTM D 2520 B
相对介电常数, 23°C, 10 GHz	2.7/-		ASTM D 2520 B / IPC-TM-650

其它性能

	dry/cond.		
吸湿率, 2mm	1.4/*	%	类似ISO 62
吸水率, 2mm	3.3/*	%	类似ISO 62
密度	1070/-	kg/m³	ISO 1183

注塑

保压时间 (h表示部件的最大壁厚mm)	h^2+2	s

挤出成型

干燥温度	75 - 80	°C
干燥时间，除湿干燥机	3 - 4	h
加工前水分含量	≤ 0.06	%
最优熔体温度	245	°C
熔体温度范围	240 - 255	°C


特性

加工方法	注塑, 异型材挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型
可持续	生物基

Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN


应力 - 应变 (dry)



Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN


应力 - 应变 (cond.)



Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN


正割模量 - 应变 (dry)



Zytel® RS LC3060 NC010

LONG CHAIN POLYAMIDE RESIN

正割模量 - 应变 (cond.)



Revised: 2025-07-08 Source: Celanese Materials Database

用户须知： 所示数值基于实验室试样测试，代表本色材料标准属性范围内的数据。这些数值本身并不能作为任何部件设计的充分依据，且不旨在用于确定最大值、最小值或规格值范围。着色剂或其他添加剂可能会导致数据值的显著变化。模塑部件的性能会受到多种因素的影响，包括但不限于材料选择、添加剂、部件设计、加工条件和环境暴露。除了那些明确标识为医用级的产品（包括 MT® 产品标识或其他标识），塞拉尼斯的产品不旨在用于医疗或牙科植入。无论产品名称如何，确定特定材料和部件设计是否适用于用户所拟的任何用途以及使用方式是用户自身的责任，用户必须保证后续加工的材料满足其特定产品或用途的需要。据我们所知，本出版物中包含的信息是准确的；但是，我们对此处信息的准确性和完整性不承担任何责任。本出版物中包含的信息不应被视为对我们产品特定性能的承诺或保证。用户应自行负责调查使用本出版物中提及的材料是否侵犯了任何现有专利。此外，考虑到可能产生的不良影响，有必要将人类与许多材料的接触降至最低实际限度。对于本出版物中提到的任何危害，我们既不建议也不保证这些危害是唯一存在的危害。我们建议，打算依赖本出版物中的任何建议或使用本出版物中提及的任何设备、加工技术或材料的人，应确信他们能够满足所有适用的安全和健康标准。我们强烈建议用户在处理每种材料时，都要寻求并遵守制造商的最新说明，并且只委托受过适当培训的人员来处理这些材料。请拨打所列电话号码，了解更多技术信息。在尝试处理我们的产品之前，请致电客户服务部索取相应的材料安全数据表 (MSDS)。
(Copyright) 2026 塞拉尼斯或其附属公司。保留所有权利。
除非另有说明，Celanese®、注册的 C-ball 设计和本文中标有 ®、TM、SM 的所有其他商标均为 Celanese 或其附属公司的商标。